

## VINIL PLUS 2.0

### Descrição

Vinil Plus 2.0, é a versão do filme para recorte produzido em PVC, com qualidade e toque superior aos que existem no mercado.

Com 130 microns de espessura, confere alguns diferenciais, tais como: maior facilidade no processo produtivo, menor tempo e temperatura de transferência, facilidade no recorte e depilação, aplicação do adesivo consistente ao longo de todo o filme. Liner de poliéster não adesivado.

### Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

#### Transferência:

**Temperatura:** 145°C

**Tempo:** 08 segundos

**Pressão:** pressão média (3-4 bar)

**Suporte:** retirado a frio

### Processo:

- 1) Cortar o material **em reverso** (espelhado),
- 2) Depilar o material em excesso,
- 3) Posicionar filme no substrato (liner de poliéster contra superfície aquecida da prensa),
- 4) Transferência com calor (08 segundos a 145° C),
- 5) Remover o liner de poliéster a frio.

### Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via tinta de sublimação.

**Lavagem :** Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C – no avesso – não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem. A lavagem com a temperatura máxima não deve exceder 12 minutos. O tempo total da lavagem não deve ultrapassar 50 minutos.

**Lavagem à Seco:** Não recomendado.

**Máquina de secar:** Não recomendado.

Não passar a ferro.

### Obs.:

- 1) Armazenar o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos;
- 2) Utilizar o material em até 2 anos após a data de fabricação.
- 3) Este filme não é indicado para sobreposições ou composições de imagens que seja necessário prensar novamente o material.

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.*

**Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.**

### Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: [compras@textransfer.com.br](mailto:compras@textransfer.com.br)