

## BRICK

### Descrição

Filme de transferência PU, livre de PVC, para aplicação de filmes de recorte.  
Material extremamente espesso (1.000 micron), apesar da alta espessura confere as seguintes características: alta resistência à lavagem, com facilidade no recorte, depilagem e aplicação.  
Suporte de poliéster.

### Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de substratos disponíveis no mercado:

#### Recorte:

**Lâmina:** nova pra material de alta espessura

**Pressão mínima de corte:** 150 gf

#### Aplicação:

**Temperatura:** 155°C

**Tempo:** 20 segundos

**Pressão:** alta (4 a 5 bars)

**Suporte:** retirada a frio.

### Processo

- 1) Recorte do material **em reverso** (espelhado),
- 2) Depilar o material presente em excesso
- 3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 4) Transferência com calor
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster quente.

OBS: Material não recomendado para produção de etiquetas muito pequenas.

A estrutura e composição deste filme tende a reduzir a durabilidade da lâmina no recorte.

### Tecido Recomendado

100% Algodão, 100% poliéster, e mistos.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

**Lavagem :** Aguardar 24horas para lavagem após transferência do material. Temperatura máx. de lavagem 60°C , no reverso, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem;

**Lavagem à Seco:** Não;

**Máquina de secar:** Sim.

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.*

**Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.**

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, [www.siser.it](http://www.siser.it). Para demais informações favor nos contactar via [compras@textransfer.com.br](mailto:compras@textransfer.com.br)

### Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: [compras@textransfer.com.br](mailto:compras@textransfer.com.br)