



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

P.S. Filme Extra

Descrição

Desenvolvido em poliuretano, especificamente para adesão em tecidos resinados. Adequado para trabalhos em 100% nylon, jaquetas impermeáveis, mochilas, guarda-chuvas, couro, etc. Backing de poliéster adesivado, espessura de 90 micron.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 50 gf

Aplicação:

Temperatura: 160°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média (3 – 4 bar)

Suporte: retirado a frio ou a quente

Processo

IMPORTANTE!!! Recomendamos avaliar antes as condições de adesivagem e lavagem do material em caráter de teste, se transferindo o filme para tecidos com tratamento/resinagem de silicone.

- 1) Recorte do material **em reverso**,
- 2) Depilar o material presente em excesso,
- 3) Pré-aquecer o tecido/substrato por alguns segundos para melhor adesivagem,
- 4) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 5) Transferência com calor (15 segundos, 160° C),
- 6) Remover o liner/suporte de poliéster quente ou frio,

Tecido Recomendado

100% Poliamida, 100% nylon e tecidos resinados não tingidos por processo de tinta sublimática.

Lavagem : Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 40°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não

Máquina de secar: Sim

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil
CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132
TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583
mail:compras@textransfer.com.br

E-



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br



Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil
CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132
TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583
mail:compras@textransfer.com.br

E-