



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

COLORPRINT PU

Descrição

Material de termo-transferência para impressão digital e recorte, formulado para receber impressão a base de tinta solvente ou eco-solvente. Filme com alta elasticidade e memória, liner de poliéster. Material com toque zero, indicado para diversos tecidos desde lycra ao algodão, disponível em versões fosco ou brilhante. Backing de poliéster e espessura de 80 micron.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 65 gf

Transferência:

Temperatura: 155°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média (3 – 4 bar)

Processo

- 1) Imprima e recorte o material,
- 2) Depile o material em excesso,
- 3) Remover a imagem do liner para transferência usando a máscara **Siser T.T.D. Evolution SISER** (adesivada, transparente, resistente à altas temperaturas),
- 4) Transferência com calor,
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster da máscara ainda quente se utilizado **T.T.T Evolution**. Caso venha a usar máscaras de outros fabricantes, favor seguir instruções de uso da máscara de seu fornecedor.

Tecido Recomendado

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem: Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máx. de lavagem 60°C, em reverso, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não

Máquina de secar: Sim

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.*

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br



Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br