



# Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1  
Pag. 1/1  
Último Update: 04/2017

## SOFT PRINT 3.0

### Descrição

O filme mais fino para impressão digital disponível hoje no mercado. Base transparente, de poliuretano, adequado para impressão digital e recorte, este filme tem um toque muito macio e propriedades de elasticidade. Formulado para receber tinta de solvente ink jet ou eco-solvente. Adequado para malhas brancas e de cores claras, com ou sem elastano e indicado para grandes impressões (por ser muito fino). Backing de poliéster e espessura de 45 micron.

### Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

#### Recorte:

**Lâmina:** nova a 45°

**Pressão mínima de corte:** 70 gf

#### Aplicação:

**Temperatura:** 155°C

**Tempo:** 15 segundos

**Pressão:** média (3 a 4 bar)

### Processo

- 1) Imprima a imagem espelhada, recorte e depile o material em excesso,
- 2) Deixe a tinta de impressão secar por pelo menos 12 horas antes de embobinar, overlay ou transferir o material em prensa térmica,
- 3) Transfira a imagem para o tecido,
- 4) Remover o liner a frio.

### Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster, mistos de algodão-poliéster, lycra, elastano, poliamida. Devido a espessura do filme, recomendamos utilizar tecidos brancos ou bem claros.

Não recomendado para tecidos resinados ou tecidos tingidos via sublimação.

**Lavagem:** Aguardar 24 horas para lavagem após transferência do material. Temperatura máx. de lavagem 60°C, em reverso, não indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem

**Lavagem à Seco:** Não

**Máquina de secar:** Não

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.*

**Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.**

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, [www.siser.it](http://www.siser.it). Para demais informações favor nos contactar via [compras@textransfer.com.br](mailto:compras@textransfer.com.br)

### Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: [compras@textransfer.com.br](mailto:compras@textransfer.com.br)