



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

Soft Print Dark

Descrição

Material de PU com fundo branco para impressão digital e recorte, com toque macio e grande elasticidade. Formulado para receber tinta de impressoras solvente ou eco-solvente. Filme extremamente fino, adequado para malhas escuras e indicado para grandes impressões. Apesar de muito fino, este filme confere 100% de cobertura em tecidos escuros. Backing de poliéster, 45 micron de espessura.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 60 gf

Aplicação:

Temperatura: 155° C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média (3 – 4 bar)

Suporte: retirado a frio

Processo

- 1) Imprima a imagem, recorte e depile o material em excesso,
- 2) Deixe a tinta de impressão secar por no mínimo 4 horas,
- 3) Depile o material em excesso,
- 4) Retire a imagem impressa do suporte, utilizando a máscara de transferência TTD Evolution,
- 5) Posicione a estampa e transfira a 155° por 15 segundos,
- 6) Retire o suporte da máscara TTD Evolution a frio.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem : Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 40°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não,

Máquina de secar: Sim.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br